

CAIET DE SARCINI REZISTENTA

CUPRINS

TERASAMENTE

- 1. SAPATURI
 - 1.1. Standarde si normative de referinta
 - 1.2. Prevederi generale
 - 1.3. Executia lucrarilor
- 2. UMPLUTURI SI COMPACTARI
 - 2.1. Generalitatii
 - 2.2. Standarde si normative de referinta
 - 2.3. Executia lucrarilor
 - 2.3.1. Umpluturi intre talpile fundatiilor
 - 2.3.2. Umpluturi exterioare constructiei
 - 2.4. Abateri admisibile

COFRAJE SI SUSTINERI

- 1. Generalitatii
- 2. Standarde si normative de referinta
- 3. Conditii de montaj
- 4. Conditii de exploatare
- 5. Abateri admisibile, tolerante si verificari ale cofrajelor
- 6. Controlul si receptia lucrarilor de cofraje
- 7. Masuratori, decontari

ARMATURI

- 1. Oteluri pentru armaturi
- 2. Livrarea si marcarea
- 3. Transportul si depozitarea
- 4. Controlul calitatii
- 5. Fasonarea, montarea si legarea armaturilor
- 6. Reguli constructive
- 7. Innadirea armaturilor
- 8. Stratul de acoperire cu beton
- 9. Inlocuirea armaturilor prevazute in proiect
- 10. Controlul calitatii armaturilor
- 11. Masuratori, decontari

BETOANE

- 1. Generalitatii
- 2. Standarde si normative de referinta
- 3. Materiale folosite la prepararea betoanelor
- 4. Conditii tehnice
- 5. Transportul betonului
- 6. Turnarea betonului
- 7. Compactarea betonului
- 8. Rosturi de lucru
- 9. Decofrarea
- 10. Tratarea betonului
- 11. Controlul inainte de punerea in opera a betonului
- 12. Controlul in timpul transportului, turnarii, compactarii si tratarii betonului
- 13. Masuratori, decontari

CONSTRUCTII DIN LEMN

- 1. Generalitatii
- 2. Standarde si normative de referinta
- 3. Conditii tehnice de calitate
- 4. Reguli pentru verificarea calitatii
- 5. Depozitare si transport

REZISTENTA

Prezentul caiet de sarcini stabileste conditiile de calitate a executiei, verificarea si receptia lucrarilor care fac obiectul proiectului de rezistenta.

Verificarea calitatii lucrarilor se va face conform prevederilor prescriptiei „Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente” – indicativ C 56/85. Scopul verificarii calitatii lucrarilor este examinarea modului in care sunt respectate prevederile proiectului si cele cuprinse in prescriptiile tehnice in vigoare in perioada executiei.

Proiectantul poate aduce completari sau modificari la prevederile prezentului caiet de sarcini pe tot parcursul executiei; acestea devin obligatorii dupa luarea la cunostinta de catre Executant si Beneficiar.

Executantul este obligat sa ia masuri organizatorice pentru realizarea lucrarilor in conditiile de calitate cerute de proiectul de executie, asigurind respectarea prevederilor inscrise in prezentul caiet de sarcini.

Constructorul va numi responsabil tehnic cu executia atestat conform legii, care raspunde de realizarea nivelului de calitate corespunzator exigentelor de performanta ale lucrarii.

Dupa primirea documentatiei tehnice de executie, constructorul va asigura cunoasterea proiectului de catre toti factorii care concura la realizarea lucrarii.

Prin grija investitorului se intocmeste cartea tehnica a constructiei care cuprinde documentele privitoare la conceperea, realizarea, exploatarea si urmarirea in timp a acestieia si care se preda proprietarului constructiei care are obligatia de a o completa la zi.

La punctul de lucru se vor gasi in mod obligatoriu: documentatia completa de executie, registrul de procese verbale de receptie a fazelor determinante, registrul de comunicari de santier, caietul de atasamente.

TERASAMENTE

1. SAPATURI

1.1. Standarde si normative de referinta

- N 112/14** Normativ pentru fundarea structurilor de fundare directa
- C 56 – 95** Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii.
- C 169 – 88** Normativ pentru executarea lucrarilor de terasamente pentru realizare fundatiilor cladirilor civile si industriale

1.2. Prevederi generale

Pentru realizarea in conditii optime a lucrarilor de fundatii, constructorul trebuie sa analizeze cu atentie studiul geotehnic si detaliile de executie a fundatiilor din proiect.

Lucrarile de sapaturi vor fi incepute dupa efectuarea operatiilor de predare - primire a amplasamentului, a trasarii topometrice si a stabilirii reperelor de nivelmetru conform planurilor din proiect. Confirmarea executarii trasarilor si a operatiilor de nivelmetru se va face prin Procesul verbal de trasare a lucrarilor, act semnat de Beneficiar, Constructor si Proiectant.

Pentru executarea terasamentelor care au un volum obisnuit, metodele de executie se vor alege de constructor, de comun acord cu proiectantul lucrarii.

Stratul vegetal se va decapa si se va depozita in vederea reutilizuirii sale dupa executarea fundatiilor.

Inainte de inceperea executarii fundatiilor se va incheia un proces verbal de lucrari ascunse, semnat de beneficiar, constructor si proiectant; in procesul verbal se vor inscrie si toate modificarile introduse fata de proiect.

1.3. Executia lucrarilor

- Sapaturile se vor realiza conform planurilor de sapatura si fundatii
- Sapatura se va opri cu circa 30 cm deasupra cotei finite, ultimul strat urmând a fi sapat imediat înainte de turnarea fundației
- În situația în care, la cota din proiect nu s-a interceptat stratul indicat în proiect, va fi solicitat geotehnicianul pentru a decide soluția de continuare a lucrarilor
 - Groapa de fundație va fi protejată de scurgerea apelor din precipitații prin pante spre exterior
 - La terminarea lucrarilor de sapaturi pentru fundatii se verifica dimensiunile, cotele de nivel si natura terenului de fundare, care trebuie sa corespunda cu valorile prevazute in proiect. Verificarea calitatii terenului de fundare se face prin probe de laborator, cel putin una la fiecare 200 mp suprafata de sapaturi si minimum 3 la obiectiv. Calitatea terenului de fundare trebuie confirmata din proces verbal de catre specialistul geotehnic care a redactat studiul geotehnic.

2. UMPLUTURI SI COMPACTARI

2.1. Generalitati

Pentru sistematizarea terenului din jurul constructiei sunt necesare lucrari de umplutura ce se vor executa din pamantul natural excavat.

Se interzice utilizarea la umpluturi a stratului vegetal, umpluturilor eterogene de data relativ recenta, orice resturi de materiale organice sau molozuri, deseuri de materiale de constructii, etc. .

Umpluturile in jurul fundatiilor se vor executa cu pamint argilos, fara teren vegetal si vor avea un grad de compactare de 95% cu o abatere admisibila de -5%.

2.2. Standarde si normative de referinta

N 112/14 Normativ pentru fundarea structurilor de fundare directa

STAS 1913/I3-83 Determinarea caracteristicilor de compactare

C 56 – 95 Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii.

C 169 – 88 Normativ pentru executarea lucrarilor de terasamente pentru realizarea fundatiilor cladirilor civile si industriale

2.3. Executia lucrarilor

2.3.1. Umpluturi intre talpile fundatiilor

2.3.1.1. Umpluturi intre talpile de fundare

Umpluturile intre talpile fundatiilor pana la cota sub pardoseala se vor executa din pamantul rezultat din sapatura. Umpluturile trebuie sa fie uniform compactate pentru a nu se produce tasari ulterioare sub pardoseala.

2.3.1.2. Conditia de calitate a compactarii, pentru asigurarea unei bune exploatari impune ca gradul de compactare sa respecte urmatorii parametrii:

$$Q_{\min} = 170 \text{ t/mc (0,97 proctor normal)}$$

$$W_{\text{optimal}} = (13 - 16)\%$$

2.2.1.3. Utilaje de compactare utilizeaza vor fi maiuri mecanice de 180 kg greutate. Local, in zonele inguste, se poate utiliza si compactarea manuala.

2.2.1.4. Tehnologia de compactare

Grosimea maxima a stratului, inainte de compactare, va fi de maxim 30 cm, dupa compactare rezultand o grosime medie de (20-22) cm.

$$\text{Umiditatea optima de compactare } W_{\text{optimal}} = (13 - 16)\%$$

Numarul de treceri pe aceeasi urma va fi de (3-5) functie de obtinerea gradului de compactare prescris.

2.2.1.5. Verificarea calitatii si receptia lucrarii va urmari:

- utilizarea materialului de umplutura prescris
- respectarea tehnologiei de compactare
- realizarea gradului de compactare prevazut in proiect si conf.STAS 1913/13-1983

- obtinerea gradului de compactare prescris prin verificarea de probe recoltate folosind metoda inlocuirii volumului, cate 1-2 probe la maxim (50-100) mc de pamant compactat

- toate buletinele de incercari si rezultatele verificarilor mentionate mai sus se vor consemna in procese verbale de lucrari ascunse ;

2.3.2. Umpluturi exterioare constructiei

2.3.2.1. Umpluturi exterioare trebuie sa fie uniform compactate si sa indeplineasca conditiile de calitate prescise pentru a nu permite apei din diverse surse sa patrunda la talpa fundatiilor. Acestea trebuie sa fie suficient de compactate pentru a nu produce tasari ulterioare. Se vor respecta cu strictete pantele prevazute in proiectul de sistematizare verticala, impuse de arhitect, pentru a asigura indepartarea apelor din precipitatii de langa constructie

2.3.2.2. Pamantul care va fi utilizat la umpluturi va fi cel rezultat din sapaturile pentru fundatii.

2.3.2.3. Conditia de calitate a compactarii se mentine cea de la 2.3.1.2

2.3.2.4. Pentru compactarea umpluturilor se vor folosi maiuri mecanice de (60-200) kg cu motor de explozie sau actionare electrica. Nu se vor utiliza maiuri manuale decat in locuri cu totul izolate, in puncte inguste.

Pamantul se va asterna in straturi, cu grosime afanata de (15-20) cm.

Umiditatea pamantului trebuie sa se inscrie in mod omogen in limitele $W_{optimal} = (13 - 16)\%$

2.3.2.5. Verificarea calitatii si receptia lucrarii va urmari:

Se va urmari folosirea unui material corespunzator celor precizate mai sus, si compactarea corespunzatoare asigurarii conditiilor de calitate precizate la punctele 2.3.2.3 si 2.3.1.2

Verificarea se va face pe toata lungimea umpluturii, cate o proba la (50-100) mc de pamant compactat. Verificarile se vor face conform STAS 1913/13-1983.

Rezultatul acestor incercari se vor prescrie in procesele verbale ale lucrarii ascunse.

2.4. Abateri admisibile

Conform normativului C 56-85, abaterile admisibile fata de gradul de compactare prevazut in proiect sunt:

- in jurul fundatiilor, subsolurilor si sub pardoseli: mediu -5 %; minim -8 %

Rezultatele acestor verificari se vor inscrie in procese - verbale de lucrari ascunse.

COFRAJE SI SUSTINERI

1. Generalitati

La baza analizarii proiectului si a conditiilor specifice de executie, executantul va stabili tipul de cofraj ce se va adopta si va elabora proceduri necesare realizarii lucrarilor de cofraje ce vor cuprinde:

- lucrările pregătitoare
- fazele de execuție
- poziția eventualelor ferestre de curătire sau betonare
- programul de control al calității în fazele de execuție a cofrajelor
- resursele necesare (echipamente de cofrare și susținere, utilaje, scule, personal, etc.)
- organizarea locului de muncă.

Cofrajele se vor confectiona din lemn, produse pe baza de lemn sau metal.

Materialele utilizate la confectionarea cofrajului și grosimea acestuia trebuie să asigure realizarea unei suprafete de beton plană și calitatea cerută.

Cofrajele și susținerile lor vor fi astfel alcătuite încât să indeplinească următoarele cerințe:

- să asigure obținerea unor elemente cu forme și dimensiuni prevazute în proiect
- sub acțiunea presiunii exercitate de betonul proaspăt și a încărcărilor ce apar în procesul de execuție, să nu permită deformări care să depasească abaterile admise pentru elementul ce se toarnă

2. Standarde și normative de referință

STANDARDE:

STAS 7009/79

asamblari în

Constructii civile, industriale și agricole, tolerante și constructii terminologice.

STAS 7009/79

asamblari în

Constructii civile, industriale și agricole, tolerante și constructii, sistem de tolerante.

STAS 10265/75

Tolerante în construcții. Calitatea suprafetelor. Termeni și notiuni de bază.

STAS 10265/1-84

Tolerante în construcții. Tolerante la suprafetele de beton aparent.

STAS 10265/1-85

Constructii civile și industriale. Performante în construcții. Notiuni și principii generale.

STAS 10107/0-90

Calculul și alcătuirea elementelor din beton, beton armat și beton precomprimat.

NORMATIVE:

NE 012-99 Cod de practică pentru executarea lucrarilor de beton și beton armat.

3. Conditii de montaj

Inainte de inceperea operatiei de montare a cofrajelor, se vor curati si pregati suprafetele care vor veni in contact cu betonul ce urmeaza a se turna si se va verifica si corecta pozitie a armaturilor.

Montarea cofrajelor va cuprinde urmatoarele operatii:

- trasarea pozitiei cofrajelor
- asamblarea si sustinerea provizorie a panourilor
- verificarea si corectarea pozitiei panourilor
- incheierea, legarea si sprijinirea definitiva a cofrajelor

La montarea cofrajelor se vor respecta urmatoarele conditii:

- pozitionarea in plan conform proiectului
- asigurarea orizontalitatii si a verticalitatii
- asigurarea respectarii dimensiunilor sectiunilor ce se betoneaza
- asigurarea grosimii prevazute prin proiect pentru stratul de acoperire a armaturilor
- pozitionarea conform proiectului a golurilor si a pieselor inglobate

In cazurile in care elementele de sustinere a cofrajelor reazema pe teren se va asigura repartizarea solicitarilor tinind seama de gradul de compactare si de posibilitatile de inmuiere, astfel incit sa se evite producerea tasarilor; in cazurile in care terenul este inghetat sau supus inghetului rezemarea sustinerilor se va face astfel incit sa se evite deplasarea acestora in functie de conditiile de temperatura.

Inchiderea cofrajelor pentru stalpi si pereti se va face cu cel putin 24 de ore inainte de betonare si dupa acceptarea de catre diriginte de modului de pregatire a rostului de betoane.

4. Conditii de exploatare

Pe parcursul betonarii se va urmari mentinerea etanseitatii si a pozitiei initiale a cofrajului, intrerupandu-se betonarea si adoptandu-se masuri urgente de remediere in cazurile in care acestea se impun.

Dupa decofrare, panourile si piesele de sustinere vor fi curatare, indepartindu-se laptele de ciment sau betonul aderent. Se interzice montarea panourilor care prezinta lapte de ciment sau beton aparent.

Pentru reducerea aderentei intre beton si cofraj si obtinerea unor suprafete de beton corespunzatoare, panourile de cofraj vor fi unse in prealabil cu substante de decofrare.

5. Abateri admisibile, tolerante si verificari ale cofrajelor

Abaterile admisibile sunt cele precizate prin Anexa III.1 din CE 012-99.

6. Controlul si receptia lucrarilor de cofraje

In vederea asigurarii unei executii corecte a cofrajelor, se vor efectua verificari etapizate astfel:

- preliminar, controlindu-se lucrările pregătitoare și elementele sau subansamblurile de cofraj sau sustineri;
- în cursul executiei, verificindu-se poziționarea în raport cu trăsarea și modul de fixare a elementelor;
- final, receptia cofrajelor și consemnarea constatărilor într-un registru de procese verbale pentru verificarea calității lucrărilor ce devin ascunse (proces verbal de receptie calitativa), tinându-se seama și de prevederile capitolului 17 – controlul calității lucrărilor din NE 012/1999.

In cazul cofrajelor care se inchid după montarea armaturilor se va redacta un proces verbal comun pentru cofraje și armaturi.

Dispozitii suplimentare

La terminarea executarii cofrajelor se va verifica:

- alcătuirea elementelor de sustinere și sprijinire
- încheierea corecta a elementelor cofrajelor și asigurarea etanșeității necesare
- dimensiunile în plan și alte secțiuni transversale
- poziția cofrajelor în raport cu cea a elementelor corespunzătoare situate la nivelul inferior

Inainte de turnarea betonului in cofraje se va verifica:

- corespondența cofrajelor atât în plan cat și la nivel cu cele din proiectant
- orizontalitatea și planeitatea cofrajelor placilor și grinziilor
- verticalitatea cofrajelor stalpilor și peretilor
- existența măsurilor pentru menținerea formei cofrajelor și pentru asigurarea etanșeității lor
 - măsurile pentru fixarea cofrajelor de elementele de sustinere
 - rezistența și stabilitatea elementelor de sustinere, existența și corecta montare a contravantuirilor pe cele două direcții, corecta fixare a sustinerilor, existența panelor și a altor dispozitive de decofrare, a talpilor pentru repartizarea presiunilor pe teren
 - existența în număr suficient a pieselor ce vor ramane în beton sau servesc pentru crearea de goluri

In cursul operatiunilor de decofrare se vor respecta urmatoarele:

- desfasurarea operației va fi supravegheata direct de către conducătorul lucrării
- sustinerile cofrajelor se desfac începînd din zona centrală a deschiderii elementelor și continuind simetric
 - slabirea pieselor de fizare se va face treptat, fără socuri
 - decofrarea se va face astfel încât să se evite preluarea brusca a încarcărilor din greutatea proprie a elementului ce se decofrează

7. Masuratori, decontari

Cofrajele și sustinerile acestora se masoara și se deconteaza la mp.

ARMATURI

1. Oteluri pentru armaturi

Tipurile de otel utilizate in elementele de beton armat (caracteristicile mecanice de livrare) sunt indicate in standardele de produs STAS 438/1 – 89 pentru oteluri cu profil neted OB 37 si profilate PC 52, respectiv 438/2 – 91 si 438/3 pentru sarme trase si plase sudate pentru beton armat. Domeniile de utilizare ale acestor tipuri de armaturi sunt precizate in STAS 10107/0-90 sau in alte reglementari tehnice specifice.

2. Livrarea si marcarea

2.1. Livrarea otelului beton se va face in conformitate cu reglementarile in vigoare, insotita de un document de calitate (certificat de calitate/inspectie, declaratie de conformitate) si dupa certificarea produsului de un organism acreditat, de o copie dupa certificatul de conformitate.

Documentele ce insotesc livrarea otelului beton de la producator trebuie sa contin urmatoarele informatii:

- denumirea si tipul de otel, standardul utilizat
- toate informatiile pentru identificarea loturilor
- greutatea neta
- valorile determinante privind criteriile de performanta

2.2. Fiecare colac sau legatura de bare sau plase sudate va purta o eticheta, bine legata care va contine:

- marca produsului
- tipul armaturii
- numarul lotului si al colacului sau legaturii
- greutatea neta
- semnul CTC.

Otelul livrat de furnizori intermediari va fi insotit de un certificat privind calitatea produselor care va contine toate datele din documentele de calitate eliberate de producatorul otelului beton.

3. Transportul si depozitarea

Barele de armatura, plasele sudate vor fi transportate si depozitate astfel incit sa nu sufere deteriorari sau sa prezinte substante care pot afecta armatura si/sau betonul sau aderenta beton – armatura.

Otelurile pentru armaturi trebuie sa fie depozitate separat pe tipuri si diametre in spatii amenajate si dotate corespunzator, astfel incit sa se asigure:

- evitarea conditiilor care favorizeaza corodarea armaturii
- evitarea murdaririi acestora cu pamint sau alte materiale
- asigurarea posibilitatilor de identificare usoara a fiecarui sortiment si diametru

4. Controlul calitatii

Controlul calitatii otelului se va face conform prevederilor prezentate la capitolul 17 din NE 012/1999.

5. Fasonarea, montarea si legarea armaturilor

5.1. Fasonarea barelor, confectionarea si montarea carcaselor de armatura se va face in stricta conformitate cu prevederile proiectului.

Inainte de a se trece la fasonarea armaturilor, executantul va analiza prevederile proiectului, tinind seama de posibilitatile practice de montare si fixare a barelor, precum si de aspecte tehnologice de betonare si compactare.

5.2. Armatura trebuie taiata, indoita, manipulata astfel incit sa se evite:

- deteriorarea mecanica (de ex. crestaturi, lovituri)
- rupturi ale sudurilor in carcase si plase sudate
- contactul cu substante care pot afecta proprietatile de aderenta sau pot produce procese de coroziune

5.3. Armaturile care se fasoneaza trebuie sa fie curate si drepte; in acest scop se vor indeparta:

- eventualele impuritati de pe suprafata barelor
- indepartarea ruginii, in special in zonele in care barele urmeaza a fi innadite prin sudura

Dupa indepartarea ruginii reducerea sectiunilor barelor nu trebuie sa depaseasca abaterile prevazute in standardele de produs.

Otelul – beton livrat in colaci sau barele indoite trebuie sa fie indreptate inainte de a se proceda la taiere si fasonare fara a se deteriora profilul (la intinderea cu troliul alungirea maxima nu va depasi 1mm/m).

Barele taiate si fasonate vor fi depozitate in pachete etichetate, in asa fel incit sa se evite confundarea lor si sa se asigure pastrarea formei si curateniei lor pina in momentul montarii.

5.4. Se interzice fasonarea armaturilor la temperaturi sub – 10⁰ C. Barele cu profil periodic cu diametrul mai mare de 25 mm, se vor fasona la cald. Recomandari privind fasonarea, montarea si legarea armaturilor sunt prezentate in ANEXA II 1 din NE 012/1999.

De asemenea in anexa II.2 din NE 012/1999 sunt indicate abaterile limita la fasonarea si monatrea armaturilor.

5.5. Plasele sudate se vor depozita in locuri acoperite fara contact direct cu pamantul sau cu substante care ar putea afecta armatura sau betonul, pe loturi de aceleasi tipuri si notate corespunzator.

Incarcarea, descarcarea si transportul plaselor sudate se vor face cu atentie, evitindu – se izbirile si deformarea lor sau desfacerea sudurii.